

Рекомендации по пошиву:

Различные модификации утеплителя Thinsulate™ тип «С» позволяют использовать утеплитель с широким рядом основных и подкладочных тканей. Флизелиновое покрытие с одной стороны или с двух сторон предотвращает миграцию волокна сквозь верхнюю или подкладочную ткани, что позволяет использовать ткани меньшей плотности и не только гладкой текстуры.

Модель С Утеплитель без внешней оболочки. Предназначен для крепления на клею или простежкой с интервалом 10-18 см.

Модель CS Утеплитель с односторонней флизелиновой прокладкой. Максимальный размер панели без простежки 30 x 45 см, для панелей большего размера производится простёгивание с интервалом 10-25 см.

Модель CDS Утеплитель с двусторонней флизелиновой прокладкой. Имеет шаг простежки 15 см, что позволяет использовать утеплитель в свободно подвешенном состоянии или с помощью фиксирования края. Не имеет ограничений на размер панелей кроя. При использовании материала для утепления изделий из тканей светлых цветов необходимо убедиться в том, что строчки выстежки не просвечивают через наружную ткань.

Характеристики:

Тип	Плотность*, г/м ²	Толщина, см	Длина в рулоне, м	Ширина рулона, м
C CDS - 40	43	0,30	318	1,52
C CS CDS - 70	74	0,50	183	1,52
C CS CDS - 100	105	0,70	128	1,52
C CS CDS - 150	157	1,05	91	1,52
C CS CDS - 200	210	1,40	64	1,52
C CS - 250	263	1,75	55	1,52

* Плотность дана без учета веса внешней оболочки, изготовленной из 100% полиолефинового волокна (17г/м² для CS и 34 г/ м² для CDS)

Инструкции по уходу:



Внимание: Проглаживание под паром не допускается.

3M

3M Россия
Текстильные материалы
Тел.: (495) 784 7474